

BLUESILTM
PRIM 131

Beschreibung	BLUESIL PRIM 131 ist ein Haftpromotor für kalt vernetzende Siliconkautschuke (Ein- und Zweikomponenten-Kautschuke) auf einer großen Anzahl von Trägermaterialien.
Anwendung	BLUESIL PRIM 131 wird besonders für folgende Trägermaterialien empfohlen : <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium. • Polierter und nicht polierter Edelstahl. • Gestrichener, elektroverzinkter, bichromatisierter Stahl. • Polare Kunststoffe : Polyamid, Polycarbonat, ABS...
Technische Daten	Beschaffenheitflüssig Farbe farblos Dichte bei 25 °C, ca.0,79 Kinematische Viskosität bei 25 °C in mm ² /s, ca. 2,5 Flammpunkt (geschlossener Tiegel) in °C, ca..... 12 (AFNOR T 60103) Lösungsmittel Isopropylalkohol Verdünnungsmittel..... löslich in aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Verarbeitung	Das gebrauchsfertig gelieferte BLUESIL PRIM 131 lässt sich besonders leicht verarbeiten. Es muss in jedem Fall auf vollkommen saubere und trockene Oberflächen aufgetragen werden. BLUESIL PRIM 131 wird mit einem trockenen Tuch oder mit einem Faserbausch in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Nach dem Auftragen des BLUESIL PRIM 131 empfiehlt es sich, diesen 1 Minute bei Raumtemperatur trocknen zu lassen, bevor mit dem Auftragen des Kautschuks auf den mit Primer behandelten Untergrund begonnen wird. Die maximale Wartezeit vor Auftrag des Siliconprodukts beträgt 6 Stunden. Um jegliches Problem einer Hydrolyse auszuschließen, empfehlen wir Ihnen, den Primerbehälter nicht in Berührung mit der Luftfeuchtigkeit kommen zu lassen.
Verpackung	BLUESIL PRIM 131 wird in 800 g-Flaschen geliefert. Lieferung von 48 Verpackungseinheiten.
Lagerung und Haltbarkeit	Der in seiner ungeöffneten Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen + 2°C und + 30°C gelagerte BLUESIL PRIM 131 kann 24 Monate ab dem auf der Verpackung in Klarschrift angegebenen Herstellungsdatum aufbewahrt werden. Über diesen Lagerzeitraum hinaus garantiert Bluestar Silicones nicht mehr die Übereinstimmung des Produkts mit den Verkaufsspezifikationen.
Sicherheit	Siehe Sicherheitsdatenblatt zu BLUESIL PRIM 131 .

BLUESIL™ PRIM 131

Besuchen Sie unsere Homepage www.bluestarsilicones.com

EUROPE

Bluestar Silicones France
21 Avenue Georges Pompidou
F69486 Lyon Cedex 03
FRANCE
Tel. (33) 4 72 13 19 00
Fax (33) 4 72 13 19 88

NORTH AMERICA

Bluestar Silicones USA
2 Tower Center Boulevard
Suite 1601
East Brunswick, NJ 08816-1100
United States
Tel. (1) 732 227-2060
Fax. (1) 732 249-7000

LATIN AMERICA

Bluestar Silicones Brazil Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco G – 1º andar
05804-902-Sao Paulo – SP-
Brazil
Tel. (55) 11 37477887

ASIA PACIFIC

Bluestar Silicones Hong Kong
Trading Co. Ltd
29th Floor, 88 Hing Fat Street
Causeway Bay
Hong Kong
Tel. (852) 3106 8200
Fax (852) 2979 0241

Hinweise für den Anwender

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Firma BLUESTAR SILICONES GEWÄHRLEISTET, DASS DIE PRODUKTE DEN LIEFERSPEZIFIKATIONEN ENTSPRECHEN. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht und gegebenenfalls die erforderlichen Zulassungen eingeholt werden. Der Anwender sollte sich vergewissern, ob er im Besitz der jeweils neuesten Ausgabe dieser Unterlage ist. Die Firma BLUESTAR SILICONES ist jederzeit zu näheren Auskünften und zur Übersendung der erforderlichen technischen Unterlagen bereit.