

SILISIL RTV MF-Dura 32 Additionsvernetzend

Beschreibung:

SILISIL RTV MF-Dura 32 ist ein giessfähiges, bei Raumtemperatur vulkanisierendes 2-Komponenten-Silikon auf Additionsbasis (RTV 2). Das Produkt bietet folgende Vorteile:

- Gute Verarbeitungsviskosität
- Hohe Reissfestigkeit
- Vulkanisation bei Raumtemperatur (23 °C)
- Hohe Masshaltigkeit und Präzision bei der Reproduktion
- Keine Schrumpfung
- Gute mechanische Eigenschaften
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C
- Geprüft für Schokoladenanwendungen bis max. 70 °C

Hauptanwendungsgebiete:

- Formenbau mit hoher Detailtreue
- Tampondruckformen (gute Farbabgabe)
- Giessformen für Schokolade (max. 70 °C)

Vorbereitung der Oberflächen:

Die zu reproduzierenden Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Arbeiten Sie idealerweise bei Raumtemperatur (ca. 23 °C), um konsistente Verarbeitungs- und Aushärtezeiten zu gewährleisten.

Mischung und Anwendung:

1. **Vorbereitung:** Beide Komponenten (Basis und Katalysator) vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren, um eine homogene Konsistenz zu gewährleisten
2. **Mischung:** Basis und Katalysator im Verhältnis **1:1 nach Gewicht** exakt abwägen (Toleranz maximal $\pm 5\%$). Komponenten gründlich mischen, dabei auch die Gefässwände und den Boden sorgfältig einarbeiten.
3. **Entlüftung:** Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die Mischung nach dem Mischen unter Vakuum zu entlüften, um eventuell eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
4. **Verarbeitung:** Giessen Sie das gemischte Silikon langsam, idealerweise aus einer Höhe von ca. 30 cm, in die vorbereitete Form, um Lufteinschlüsse zu minimieren.
5. **Aushärtung:** Die Vulkanisation erfolgt bei Raumtemperatur (23 °C). Die Entformung ist nach ca. 90 Minuten möglich. Beachten Sie, dass niedrigere Temperaturen die Topf- und Aushärtezeit erheblich verlängern, während höhere Temperaturen diese verkürzen.

SILISIL RTV MF-Dura 32 Additionsvernetzend

Technische Daten:

Farbe (Basis)	Braunrot
Farbe (Katalysator)	Weiss
Farbe (Gemisch)	Braunrot
Viskosität des Gemischs	6'000 mPa·s (Brookfield)
Dichte des Gemischs	1,17 g/cm ³ (bei 23 °C)
Mischverhältnis	1:1 nach Gewicht
Topfzeit (bei 23 °C)	ca. 10 Minuten
Entformzeit (bei 23 °C)	ca. 90 Minuten
Vollständige Aushärtung (bei 23 °C)	ca. 24 Stunden
Härte (Shore A)	ca. 32 (nach ASTM D 2240)
Reissfestigkeit	>4.5 N/mm ² (nach ASTM D 412)
Bruchdehnung	ca. 370 % (nach ASTM D 412)
Reisswiderstand	10 N/mm (nach ASTM D 624)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 200 °C

Verpackung:

SILISIL MF-Dura 32 ist standardmässig im 1 kg + 1 kg, 5 kg + 5 kg, 25 kg + 25 kg und 200 kg + 200 kg Gebinde erhältlich. Weitere Gebindegrössen auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor der Handhabung des Produkts das Sicherheitsdatenblatt und stellen Sie sicher, dass Ihnen alle für eine sichere Anwendung erforderlichen Informationen vorliegen.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument enthält Informationen, die nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt wurden und auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse basieren. Diese Informationen sind lediglich Richtwerte und beinhalten keine Verpflichtung unsererseits, insbesondere im Falle einer Verletzung von Rechten Dritter durch die Verwendung unserer Produkte. Diese Informationen sollten durch vorläufige Tests ergänzt werden, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck sicherzustellen.