

SILISIL RTV VI-Spray 25-6 Additionsvernetzend

Beschreibung:

SILISIL RTV VI-Spray 25-6 ist ein giessfähiges, bei Raumtemperatur vulkanisierendes 2-Komponenten-Silikon auf Additionsbasis (RTV 2).

Das Produkt bietet folgende Vorteile:

- Sehr niedrige Viskosität – ideal für komplexe Formen und feine Unterschnitte
- Vulkanisation bei Raumtemperatur (23 °C)
- Exzellente Masshaltigkeit und Präzision bei der Reproduktion
- Keine Schrumpfung während der Aushärtung
- Hohe Reissfestigkeit und gute mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Haftung zwischen einzelnen Schichten innerhalb von 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +200 °C

Hauptanwendungsgebiete:

- Formenbau mit feinen Details und kleineren Unterschnitten
- Modellbau und Prototyping
- Vakuum-Formverfahren und -Abformungen
- Anwendungen mit Bedarf an schneller Verarbeitungs- und Aushärtungszeit

Vorbereitung der Oberflächen:

Die zu reproduzierenden Oberflächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Arbeiten Sie idealerweise bei Raumtemperatur (ca. 23°C), um konsistente Verarbeitungs- und Aushärtezeiten zu gewährleisten.

Mischung und Anwendung:

1. **Vorbereitung:** Beide Komponenten (Basis und Katalysator) vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren, um eine homogene Konsistenz zu gewährleisten
2. **Mischung:** Basis und Katalysator im Verhältnis **1:1 nach Gewicht** exakt abwägen (Toleranz maximal $\pm 5\%$). Komponenten gründlich mischen, dabei auch die Gefässwände und den Boden sorgfältig einarbeiten.
3. **Entlüftung:** Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die Mischung nach dem Mischen unter Vakuum zu entlüften, um eventuell eingeschlossene Luftblasen zu entfernen.
4. **Verarbeitung:** Giessen Sie das gemischte Silikon langsam, idealerweise aus einer Höhe von ca. 30 cm, in die vorbereitete Form, um Lufteinschlüsse zu minimieren.
5. **Aushärtung:** Die Vulkanisation erfolgt bei Raumtemperatur (23°C). Die Entformung ist nach ca. 30 Minuten möglich. Beachten Sie, dass niedrigere Temperaturen die Topf- und Aushärtungszeit erheblich verlängern, während höhere Temperaturen diese verkürzen.

SILISIL RTV VI-Spray 25-6 Additionsvernetzend

Technische Daten:

Farbe (Basis)	Blau
Farbe (Katalysator)	Transluzent
Farbe (Gemisch)	Hellblau
Viskosität des Gemischs	8'000 mPa·s (Brookfield)
Dichte des Gemischs	1,10 g/cm ³ (bei 23°C)
Mischverhältnis	1:1 nach Gewicht
Topfzeit (bei 23°C)	ca. 6 Minuten
Entformzeit (bei 23°C)	ca. 30 Minuten
Vollständige Aushärtung (bei 23°C)	ca. 24 Stunden
Härte (Shore A)	ca. 25 (nach ASTM D 2240)
Reissfestigkeit	>4.5 N/mm ² (nach ASTM D 412)
Bruchdehnung	ca. 420 % (nach ASTM D 412)
Reisswiderstand	26 N/mm (nach ASTM D 624)
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 200°C

Verpackung:

SILISIL RTV VI-Spray 25-6 ist standardmässig im 1kg +1kg, 5kg + 5kg, 25kg + 25 kg und 200kg + 200kg Gebinde erhältlich. Weitere Gebindegrössen auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie vor der Handhabung des Produkts das Sicherheitsdatenblatt und stellen Sie sicher, dass Ihnen alle für eine sichere Anwendung erforderlichen Informationen vorliegen.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument enthält Informationen, die nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt wurden und auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse basieren. Diese Informationen sind lediglich Richtwerte und beinhalten keine Verpflichtung unsererseits, insbesondere im Falle einer Verletzung von Rechten Dritter durch die Verwendung unserer Produkte. Diese Informationen sollten durch vorläufige Tests ergänzt werden, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck sicherzustellen.