

SILISIL RTV MF-Soft 00 réticulant par addition

Description :

SILISIL RTV MF-Soft 00 est un silicone additif bicomposant coulable à température ambiante (RTV 2).

Le produit offre les avantages suivants :

- Couleur translucide
- Dureté très faible (Shore 00 \approx 0 A)
- Haute fluidité pour les structures les plus fines
- Excellente élasticité et résilience
- Haute résistance chimique aux composants de résine agressifs
- Excellente résistance à la déchirure et à l'usure
- Très bonne stabilité dimensionnelle et maintien de la forme
- Résistant aux températures de -40 °C à +200 °C

Principaux domaines d'application :

- Fabrication de moules (impressions et modèles de haute précision avec contre-dépouilles complexes)
- moulages en résine, plâtre, acrylique et polyuréthane
- Applications nécessitant une douceur et une flexibilité maximales

Préparation des surfaces :

Les surfaces à reproduire doivent être propres, sèches et exemptes de poussière. Idéalement, travaillez à température ambiante (environ 23 °C) pour garantir des temps de traitement et de durcissement homogènes.

Un agent de démoulage doit être appliqué avant le coulage des résines époxy, polyester et polyuréthane dans les moules en silicone. Pour les résines agressives, une application est recommandée à chaque coulage.

Mélange et application :

1. **Préparation** : Bien agiter ou remuer les deux composants (base et catalyseur) avant utilisation afin d'assurer une consistance homogène.
2. **Mélange** : Peser précisément la base et le catalyseur **en proportions égales** (tolérance maximale : ± 5 %). Mélanger soigneusement les composants en incorporant délicatement le mélange aux parois et au fond du récipient.
3. **Évacuation** : Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'évacuer le mélange sous vide après le mélange afin d'éliminer les bulles d'air emprisonnées.
4. **Procédé** : Versez lentement le silicone mélangé, idéalement d'une hauteur d'environ 30 cm, dans le moule préparé afin de minimiser les bulles d'air.
5. **Cuisson** : La vulcanisation s'effectue à température ambiante (23 °C). Le démoulage est possible après environ 50 minutes. Notez que des températures plus basses prolongent considérablement la durée de vie en pot et le temps de cuisson, tandis que des températures plus élevées les raccourcissent.

SILISIL RTV MF-Soft 00 réticulant par addition

Données techniques :

Couleur (base)	Translucide
Couleur (catalyseur)	Translucide
Peinture (mélange)	Translucide
Viscosité du mélange	1 500 mPa·s (Brookfield)
Densité du mélange	1,07 g/cm ³ (à 23 °C)
Rapport de mélange	1:1 en poids
Durée de vie en pot (à 23 °C)	environ 5 à 7 minutes
Temps de démoulage (à 23 °C)	environ 50 minutes
Durcissement complet (à 23 °C)	environ 24 heures
Dureté (Shore A)	environ 0 (selon la norme ASTM D 2240)
Résistance à la déchirure	>1,1 N/mm ² (selon la norme ASTM D 412)
Allongement à la rupture	environ 550 % (selon la norme ASTM D 412)
Résistance à la déchirure	5 N/mm (selon la norme ASTM D 624)
Résistance à la température	-40 °C à 200 °C

Conditionnement :

Le SILISIL RTV MF-Soft 00 est disponible en conditionnements standards de 1 kg + 1 kg, 5 kg + 5 kg, 25 kg + 25 kg et 200 kg + 200 kg. D'autres conditionnements sont disponibles sur demande.

Consignes de sécurité :

Avant de manipuler le produit, veuillez lire la fiche de données de sécurité et vous assurer de disposer de toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité.

Remarque Importante :

Ce document contient des informations fournies au mieux de nos connaissances et de notre conviction, en fonction de l'état actuel de notre compréhension. Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits de tiers par l'utilisation de nos produits. Il est recommandé de compléter ces informations par des essais préliminaires afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.