

Produktinformation

Deltaforge™ 1105 M

Wassermischbarer, synthetischer Gesenkschmierstoff

Allgemeines:	Deltaforge 1105 M ist ein graphitfreier, wassermischbarer Gesenkschmierstoff für effektive Schmierung und Trennwirkung bei der Warmumformung auf Pressen und Hämmern. Mit Deltaforge 1105 M ist eine Benetzung der Gesenke bei Temperaturen oberhalb 400°C möglich, und es bewährt sich auch bei hohen Umformgraden.	
Vorteile:	<ul style="list-style-type: none">* Sprühschmierstoff; sehr hohe Verdünnungsverhältnisse möglich, daher äußerst wirtschaftlich.* Geruchlos, ungiftig, rauchlos, sauber in der Handhabung* Kein Absetzen* Reduzierter Aufbau auf Gesenken und Pressen* Nicht frostempfindlich* Verringerte Düsenverstopfung	
Produkt: (Lieferzustand)	Basis	: lösliche synthetische Stoffe
	Träger/Verdünner	: Wasser
	Aussehen	: farblose Flüssigkeit
	Dichte	: 1103 kg/m ³
Lagerung:	24 Monate nach Qualitätsfreigabe (in ungeöffneter Originalverpackung)	
Anwendung:	<p>Verdünnen Deltaforge 1105 M wird durch Zugabe von Wasser zum Produkt (nicht umgekehrt) verdünnt. Zur Beurteilung der richtigen Konzentration empfehlen wir ein Verdünnungsverhältnis von 1 : 5 (Produkt : Wasser). Das tatsächliche Verdünnungsverhältnis hängt ab von der Schwierigkeit der Schmiedestücke.</p> <p>Auftragen Das gebrauchsfertige Deltaforge 1105 M sollte durch Sprühen aufgetragen werden. Acheson hat dafür eine breite Palette von Sprühmaschinen entwickelt, und der Schmierstoff ist auf die Verwendung mit diesen Einrichtungen abgestimmt. Auf Anfrage informieren wir gerne.</p> <p>Achtung: Gefrorenes Deltaforge 1105 M muß vor dem Auftragen völlig aufgetaut sein.</p>	
Behältergrößen:	24 kg	Kanister
	220 kg	Ölfaß
	950 kg	Mehrwegcontainer
Gesundheit und Sicherheit:	Siehe separates Sicherheitsdatenblatt	
Anmerkung:	Deltaforge™ ist ein Warenzeichen von Acheson Industries Inc.	

Weitere Auskünfte erhalten Sie von:

**GROßBRITANNIEN &
IRLAND**

Acheson Colloids Company
Prince Rock
Plymouth PL4 0SP
Telephon 1752 207120
Fax 1752 207133

DEUTSCHLAND

Acheson Industries (Deutschland)
Postfach 7
89156 Domstadt
Telephon 7348 2001 0
Fax 7348 2001 27

DIE NIEDERLANDE

Acheson Colloiden B.V.
Postbus 1
9679 ZG Scheemda
Telephon 597 591303
Fax 597 592552

ITALIEN

Acheson Italiana s.r.l.
Via Roma 29
20050 MEZZAGO MI
Telephon 039 620 81 1
Fax 039 620 81 30

FRANKREICH

Acheson France S.A.
Z.I. OUEST
B.P. 68
67152 ERSTEIN Cédex
Telephon 388 59 01 23
Fax 388 59 01 00

SPANIEN

Acheson Colloiden B.V.
Sucursal en España
Rocafort, 241-243 1º 7ª
08029 BARCELONA
Telephon 93 363 89 70
Fax 93 439 82 11

Andere Europäische Länder: Acheson Colloiden B.V., Die Niederlande
Weitere Acheson Gesellschaften in: USA, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Korea, Singapur; Adressen auf Anfrage.

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Betriebsbedingungen und Anwendungsmethoden, die nicht unserer Kontrolle unterliegen, können aber die Resultate verändern. Vor dem gewerblichen Einsatz unserer Produkte ist deren Eignung vom Verwender zu prüfen. Auf keinen Fall sind unsere Empfehlungen oder Vorschläge zum Einsatz unserer Produkte so zu verstehen, daß dadurch Patente verletzt werden können.